



Yohana Wahyu <yohana.w@spunindo.com>

Re: PO PT Softex Indonesia - No L202601523

1 message

Eko Yulianto <spv.qc3@spunindo.com>

To: Santi DE <santi.de@spunindo.com>

Cc: Yohana <yohana.w@spunindo.com>, SPV Converting <spv.converting@spunindo.com>, Ike Nursholikah <admin.ppic4@spunindo.com>, Febby <febby.a@spunindo.com>, Wibowo Cahyo <wibowo.cp@spunindo.com>, Rudi Ha <rudi.ha@spunindo.com>, Rozak PPIC <admin.ppic@spunindo.com>, Gwen Sijangga <mk11@spunindo.com>, Siswanto <siswanto.si@spunindo.com>, zamroni <zamroni.85@spunindo.com>, Azizah <azizah.lu@spunindo.com>

Dear All

ORU repacking finish

size 0.330 : 8 rol

size 0.400 : 12 rol

Terimakasih

Eko

On Wed, Sep 9, 2026 at 12:17 PM Santi DE <santi.de@spunindo.com> wrote:

Dear Pak Sukis,

Terima kasih update infonya. Jadi memang tidak bisa menghasilkan produk bagus ya Pak.

Kemungkinan karena lebar roll asal terlalu kecil ya...low tension yang dipakai adalah tension optimal untuk jaga roll tdk ambrol juga. Demikian kah Pak?

Dear Mbak Yohana,

Hasil rewind yang sudah dilakukan oleh team Reproses, bisa jadi referensi kita, next tidak perlu reproses (potong roll) dengan lebar roll asal yang ngepres.

Dear Mas Rudi,

Packing kotor seperti apa yang dimaksud ya? Dan kotor karena apa ya Mas Rud?

Terima kasih,

santi

On Wed, Sep 9, 2026 at 11:39 AM Yohana <yohana.w@spunindo.com> wrote:

Dear P. Sukis,

Oke terima kasih infonya dan tidak perlu dilanjutkan lagi.

Dear Rudi,

Apakah stock roll dengan packing kotor bisa diperbaiki? Jika tidak bisa, maka akan nego kirim kurang ke cust.

Thank you.

Best Regards,

Yohana (She/Her)

PT. Multi Spunindo Jaya Tbk

Email : yohana.w@spunindo.com

On Wed, Sep 9, 2026 at 11:07 AM SPV Converting <spv.converting@spunindo.com> wrote:

Dear All,

Pagi ini sudah kami rewind utk 1 roll asal diatas.

Saat rewind low tension dengan trim kanan-kiri @3 cm-an, Lebar roll asal 0.40 m dijadikan lebar 0.33 m, web terlihat berkerut di semua sisi.

Kita lanjutkan rewind sampai finish panjang 7500 m, dan roll jadi masih terlihat berkerut juga.

Dari sisi QC dan Produksi, roll jadi ini statusnya NG dan tidak bisa di kirim.

Seperti visual dibawah ini:

